

POLYSIL N1112

Grundierung, schwarz, für die vorbehandlungsfreie Lackierung von glasfaserverstärkten Kunststoffoberflächen aus PP, PP/EPDM, ABS, etc.

Technische Daten:	Prüfverfahren	Wert
Anlieferungsviskosität	DIN 53211	> 100 s / 4 mm / 20 °C
Dichte	DIN 53217	1,20-1,22
Flammpunkt	DIN 53213	25°C
Glanzgrad		matt
Empfohlene Trockenschichtdicke	-	15-40 µm je nach Anforderung
Theoretische Ergiebigkeit	berechnet	18 m ² /kg / 15 µm Trockenfilmdicke
Lagerfähigkeit	-	mind.6 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei +5°C bis +35°C

Verarbeitungsdaten:

Verdünnung		V220 oder V211 für langsamere Trocknung
Applikation	Streichen	unverdünnt oder mit bis zu 10% Verdünnung
	Spritzen	Becherpistole Spritzdruck 3-4 bar Düsenweite 1,2 je nach Anlage bis zu 50 % Verdünnung
Trocknung	staubtrocken	20 Minuten
	handtrocken	40 Minuten
	überlackierbar	60 Minuten oder (falls nicht e-statisch weiter lackiert wird) "nass in nass" nach 15
	durchgetrocknet	24 Stunden
	Bereich automotive coatings	forcierte Trocknung 30 Minuten / 80°C

Anwendungsbereich:

Hochwertige, schnelltrocknende Grundierung mit exzellenter Haftung auf nicht vorbehandelten glasfaserverstärkten Kunststoff-Oberflächen, die mit handelsüblichen 1K- und 2K-Deckanstrichen überlackiert werden kann.

Aufgrund unterschiedlicher PP-Typen und möglicher Deckbeschichtungen empfiehlt sich die Durchführung von Vorversuchen unter Praxisbedingungen.